

doi: <https://doi.org/10.15407/dopovidi2017.04.070>

УДК 548.312.3

**Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, М.С. Слободяник,  
А.А. Бабарик, М.В. Тимошенко**

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

E-mail: tit@univ.kiev.ua

## **Вплив складу на будову шаруватої перовськітоподібної структури індатів $A^{II}LaInO_4$**

*Представлено членом-кореспондентом НАН України М.С. Слободяником*

*Термообробкою спільно закристалізованих нітратів синтезовано фазу  $Sr_{0,7}Ca_{0,3}LaInO_4$  і методом рентгенівської дифракції порошку визначено її шарувату перовськітоподібну структуру (ШПС). Установлено ізоструктурність  $Sr_{0,7}Ca_{0,3}LaInO_4$  і  $SrLaInO_4$  (пр.гр.  $Pbca$ ). Виявлено вплив складу на будову ШПС одношарових індатів  $A^{II}LnInO_4$ . Показано, що заміщення атомів А-позиції в структурі  $A^{II}LnInO_4$  на менші атоми збільшує ступінь деформації міжблочних поліедрів ( $A^{II}, Ln$ ) $O_6$ , що призводить до дестабілізації їх ШПС.*

**Ключові слова:** *індати  $A^{II}LnInO_4$ , шарувата перовськітоподібна структура, порошкова рентгенівська дифракція.*

Сполуки загального складу  $A_{n+1}B_nO_{3n+1}$  із шаруватою перовськітоподібною структурою (ШПС) мають комплекс практично важливих фізико-хімічних властивостей, таких як фотокаталіз, іонообмінні властивості, надпровідність та ін. [1, 2]. Підвищений інтерес до одношарових індатів  $A^{II}LaInO_4$  обумовлений наявністю у них іонопровідних властивостей [3, 4] та перспективою їх застосування як твердих електролітів. Проте до цього часу для індатів  $A^{II}LaInO_4$  залишаються нез'ясованими взаємозв'язки склад – будова ШПС, без знання яких неможливий синтез нових матеріалів на їх основі.

Одним із основних факторів, які визначають можливість існування шаруватих сполук  $A^{II}LnB^{III}O_4$  є геометричний фактор, зокрема відповідність розмірів катіонів  $A^{2+}$  та  $Ln^{3+}$  величині пустот в ШПС. Так, існують алюмінати  $A^{II}LnAlO_4$  ( $A^{II} = Ca, Sr$ ) [5] і галати  $A^{II}LnGaO_4$  ( $A^{II} = Ca, Sr$ ) [6], а відсутність  $BaLnB^{III}O_4$  ( $B^{III} = Al, Ga$ ) обумовлена малими розмірами як октаедрів  $Al(Ga)O_6$ , так і пустот між ними, що унеможливує розміщення в них великих катіонів  $Ba^{2+}$ .

Проте дією цього фактору неможливо пояснити утворення  $A^{II}LnInO_4$  ( $A^{II} = Ba, Sr$ ) [7] та відсутність  $CaLnInO_4$ , оскільки розміри пустот в ШПС  $A^{II}LnInO_4$  перевищують розміри катіона  $Ca^{2+}$ . Можна припустити, що в даному випадку на стабільність індатів  $A^{II}LnInO_4$  впливають інші фактори, зокрема особливості будови їх ШПС.


© Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, М.С. Слободяник, А.А. Бабарик, М.В. Тимошенко, 2017

Мета даної роботи – визначення характеру впливу типу лужноземельного металу на будову шаруватої перовськітоподібної структури індатів  $A^{II}LaInO_4$ .


Для вирішення поставленої задачі нами було проведено визначення ШПС фази  $Sr_{0,7}Ca_{0,3}LaInO_4$  з ізовалентним заміщенням атомів стронцію на атоми кальцію та ступенем заміщення ( $x = 0,3$ ), близьким до максимально можливого в даній системі ( $x \approx 0,4$  [8]).

Синтез зразків  $Sr_{0,7}Ca_{0,3}LaInO_4$  проведено термообробкою шихти спільно закристалізованих нітратів за методикою, описаною в [7, 8]. Як вихідні використані водні розчини  $Sr(NO_3)_2$ ,  $Ca(NO_3)_2$ ,  $La(NO_3)_3$  та  $In(NO_3)_3$  марок “хч”.

Кристалічна структура  $Sr_{0,7}Ca_{0,3}LaInO_4$  визначена методом Рітвельда. Рентгенівські дифракційні спектри полікристалічних зразків записано на дифрактометрі Shimadzu XRD-6000 у дискретному режимі (крок сканування  $0,02^\circ$ , експозиція в точці 5 с, кути  $2\theta = 20-85^\circ$ ) на мідному фільтрованому (дуговий графітовий монохроматор перед лічильником)  $CuK_\alpha$  випромінюванні. Початкова обробка дифрактограм, а також структурні розрахунки про-



**Рис. 1.** Кристалічна структура  $Sr_{0,7}Ca_{0,3}LaInO_4$  у вигляді октаєдрів  $InO_6$  та атомів Sr, Ca, La (кружечки)



**Рис. 2.** Залежність ступеня деформації ( $\Delta$ ) полієдрів  $(A^{II}, La)O_9$  в ШПС  $A^{II}LaInO_4$  від середнього кристалічного іонного радіуса атомів А-позиції ШПС  $R(\bar{A}^{II}, Ln)_{IX}$ . У роботі використана система кристалічних іонних радіусів [10]

**Таблиця 1.** Структурні дані  $Sr_{0,7}Ca_{0,3}LaInO_4$

Позиція	Атом	Заповнення	X	Y	Z
8c	Sr	0,35	0,1470(2)	0,9893(3)	0,9641(3)
8c	Ca	0,15	0,1470(2)	0,9893(3)	0,9641(3)
8c	La	0,5	0,1470(2)	0,9893(3)	0,9641(3)
4b	In	1	0,5	0	0
8c	O1	1	0,014(2)	0,197(3)	0,205(3)
8c	O2	1	0,332(3)	0,093(2)	0,016(2)
Просторова група			<i>Pbca</i> (№ 61)		
Періоди елементарної комірки, нм			$a = 1,2514(2)$ ; $b = 0,5861(2)$ ; $c = 0,5856(1)$		
Незалежні відбиття			134		
Загальний ізотропний В фактор, нм <sup>2</sup>			$0,56(3) \cdot 10^{-2}$		
Фактор недостовірності			$R_I = 0,045$		

Таблиця 2. Міжагомі відстані (нм) та ступінь деформації ( $\Delta$ ) полієдрів ( $A^II, Ln$ ) $O_9$  і  $InO_6$  в кристалічних структурах  $Sr_{0,7}Ca_{0,3}LaInO_4$ ,  $SrLaInO_4$ ,  $SrLaInO_4$  та  $BaLaInO_4$  [17]

$Sr_{0,7}Ca_{0,3}LaInO_4$		$SrLaInO_4$		$BaLaInO_4$		Відстані	$Sr_{0,7}Ca_{0,3}LaInO_4$	$SrLaInO_4$	$BaLaInO_4$
Відстані	d, нм	Відстані	d, нм	Відстані	d, нм				
(Sr,Ca,La) – O2	0,236(2)	(Sr,La) – O2	0,238(2)*	(Ba,La) – O1	0,232(2)	In – O1	0,208(1)	0,208(1)	0,214(1)
– O2	0,241(2)*	– O2	0,252(1)	– O2	0,243(1)*	– O1	0,208(1)	0,208(1)	0,214(2)
– O2	0,250(1)	– O2	0,252(2)	– O1	0,269(2)	– O1	0,216(2)	0,216(2)	0,214(2)
– O1	0,250(1)	– O1	0,254(2)	– O2	0,285(1)	– O1	0,216(2)	0,216(2)	0,214(1)
– O1	0,268(1)	– O1	0,262(1)	– O2	0,294(2)	– O2	0,223(2)	0,223(2)	0,219(1)
– O1	0,291(3)	– O1	0,282(1)	– O1	0,300(2)	– O2	0,217(2)	0,217(2)	0,219(2)
– O1	0,328(2)	– O1	0,320(3)	– O2	0,301(2)				
– O2	0,328(2)	– O2	0,339(2)	– O2	0,310(3)				
– O2	0,356(3)	– O2	0,347(3)	– O1	0,326(3)				
Середня відстань (Sr,Ca,La) – O	0,283	Середня відстань (Sr,La) – O	0,283	Середня відстань (Ba,La) – O	0,284	Середня відстань In – O	0,216	0,216	0,216
$\Delta(Sr,Ca,La)O_9$	$219 \cdot 10^{-4}$	$\Delta(Sr,La)O_9$	$192 \cdot 10^{-4}$	$\Delta(Ba,La)O_9$	$106 \cdot 10^{-4}$	$\Delta InO_6$	$8 \cdot 10^{-4}$	$8 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-4}$

Примітка. Розрахунок ступеня деформації октаєдрів  $MeO_n$  у кристалічній структурі проведено за формулою  $\Delta = 1/n \sum [(R_i - \bar{R}) / \bar{R}]^2$  ( $R_i$  – відстані  $Me - O$ ,  $\bar{R}$  – середня відстань  $Me - O$ ,  $n$  – координаційне число) [10]; \* – міжблочна відстань.

ведено з використанням апаратно-програмного комплексу [9].

Індексування дифрактограми  $Sr_{0,7}Ca_{0,3}LaInO_4$  показало належність його ШПС до ромбічної сингонії. На дифрактограмі присутні відбиття з такими типами індексів:  $hkl$  – будь-які,  $0kl$  з  $k = 2n$ ,  $h0l$  з  $l = 2n$ ,  $hk0$  з  $h = 2n$ ,  $h00$ ,  $0k0$ ,  $00l$  з  $h, k, l = 2n$ , які відповідають центросиметричній просторовій групі  $Pbca$ .

Початкову оцінку координат атомів для вихідної моделі структури  $Sr_{0,7}Ca_{0,3}LaInO_4$  проведено за відомими структурними даними для  $SrLaInO_4$  (пр.гр.  $Pbca$ ) [7]. Результати уточнення моделі наведено у табл. 1 та на рис. 1. Визначений при розрахунку структури склад фази в межах похибки визначення відповідає експериментально заданому.

Основними структурними одиницями ШПС  $Sr_{0,7}Ca_{0,3}LaInO_4$  є двовимірні (нескінченні в напрямках осей  $Y$  і  $Z$ ) перовськітоподібні блоки завтовшки в один шар з'єднаних вершинами октаєдрів  $InO_6$  (див. рис. 1). Сусідні блоки зсунуті один відносно одного на половину ребра перовськітового куба, розділені міжблочним шаром з полієдрів  $(Sr,Ca,La)O_9$  і утримуються разом за допомогою зв'язків  $-O-(Sr,Ca,La)-O-$ .

В одношаровій ШПС  $Sr_{0,7}Ca_{0,3}LaInO_4$  катіони Sr, Ca та La статистично розподілені в позиції 8c на границі перовськітоподібного блока. З дев'яти атомів оксигену полієдра  $(Sr,Ca,La)O_9$  вісім атомів (чотири O(1) та чотири O(2)) належать до того ж блока, що і атоми  $(Sr,Ca,La)$ , а дев'ятий атом оксигену

(O(2)) є аксіальним атомом октаедра  $InO_6$  сусіднього перовськітоподібного блока. Міжблочний поліедр  $(Sr, Ca, La)O_9$  в ШПС  $Sr_{0,7}Ca_{0,3}LaInO_4$  досить сильно деформований (величина його ступеня деформації становить  $219 \cdot 10^{-4}$ ).

Аналіз кристалографічних характеристик фази  $Sr_{0,7}Ca_{0,3}LaInO_4$  зі ступенем заміщення атомів стронцію, близьким до максимально можливого, та відомих одношарових індатів  $BaLaInO_4$  і  $SrLaInO_4$  (див. табл. 1) показав, що зменшення розмірів атомів лужноземельних металів в А-позиції ШПС індатів  $A^{II}LaInO_4$  супроводжується значним лінійним зростанням ступеня деформації поліедрів  $(A^{II}, La)O_9$ . Як видно з рис. 2, екстрапольоване значення  $\Delta(Ca, La)O_9$  для гіпотетичного індату “ $CaLaInO_4$ ” буде становити  $\sim 265 \cdot 10^{-4}$ , що перевищує такі значення для відомих сполук  $A^{II}_2VO_4$  з одношаровою ШПС.

Слід відзначити, що аналогічне зростання ступеня деформації міжблочних поліедрів  $(Sr, Ln)O_9$  було зафіксовано нами раніше в ряду одношарових індатів  $SrLnInO_4$  при зменшенні розміру атома РЗЕ ( $\Delta(Sr, La)O_9 = 192 \cdot 10^{-4}$ ,  $\Delta(Sr, Pr)O_9 = 249 \cdot 10^{-4}$  [7]) і є однією з головних причин руйнації ШПС в цьому ряду індатів при  $Ln = Nd$ .

Одержані нами результати дають підставу для висновку, що на відміну від алюмінатів та галатів  $A^{II}LnV^{III}O_4$  основним фактором, який обмежує утворення індатів лужноземельних металів та РЗЕ  $A^{II}LnInO_4$ , є збільшення ступеня деформації поліедрів  $(A^{II}, Ln)O_9$  при зменшенні розміру атомів А-позиції ШПС.

Характер залежності  $\Delta(A^{II}, Ln)O_9 = f(\bar{R}(A^{II}, Ln))_{IX}$  вказує на можливість контрольованого регулювання ступеня деформації поліедрів  $(A^{II}, Ln)O_9$  в ШПС індатів  $A^{II}LnInO_4$  шляхом ізовалентного заміщення атомів А-позиції ШПС, що, безсумнівно, дозволить впливати на їх властивості, які для значної частини оксидних функціональних матеріалів обумовлені саме деформацією кристалічної структури.

Таким чином, нами синтезована одношарова фаза  $Sr_{0,7}Ca_{0,3}LaInO_4$  та визначена її ШПС. На підставі результатів аналізу особливостей будови ШПС індатів  $Sr_{0,7}Ca_{0,3}LaInO_4$ ,  $SrLnInO_4$  та  $BaLaInO_4$  встановлено закономірності впливу розмірів атомів в А-позиції одношарової ШПС індатів  $A^{II}LnInO_4$  на ступінь деформації міжблочних поліедрів  $(A^{II}, Ln)O_9$  та на положення границі області існування індатів  $A^{II}LnInO_4$  з ШПС, що полегшує цілеспрямований пошук і синтез нових матеріалів на їх основі.

#### ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Александров К.С., Безносиков Б.В. Перовскиты. Настоящее и будущее. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2004. 231 с.
2. Schaak R.E., Mallouk T.E. Perovskites by design: a toolbox of solid-state reactions. *Chem. Mater.* 2002. **14**, No 4. P. 1455–1471.
3. Kato S., Ogasawara M., Sugai M., Nakata S. Synthesis and oxide ion conductivity of new layered perovskite  $La_{1-x}Sr_{1+x}InO_{4-z}$ . *Solid State Ionics.* 2002. **149**, No 1–2. P. 53–57.
4. Zhen Y.S., Goodenough J.B. Oxygen – ion conductivity in  $Ba_8In_6O_{17}$ . *Mat. Res. Bull.* 1990. **25**, No 6. P. 785–790.
5. Смирнов Ю.Е., Зверева И.А. Распределение катионов и межатомные взаимодействия в оксидах с гетеровалентным изоморфизмом атомов. III. Сложные алюминаты  $LaCaAlO_4$  ( $Ln = Y, La, Nd, Gd, Ho, Er, Yb$ ). *Журн. общей химии.* 2001. **71**, № 6. С. 901–908.
6. Василечко Л.О., Федорчук А.А., Савицкий Д.И., Матковский А.О., Убизский С.Б. Кристаллическая структура  $LaCaGaO_4$  и  $NdSrGaO_4$ . *Неорганические материалы.* 1995. **31**, № 9. С. 1234–1237.
7. Тітов Ю.О., Білявіна Н.М., Марків В.Я., Слободяник М.С., Краєвська Я.А. Синтез і кристалічна структура  $BaLaInO_4$  та  $SrLnInO_4$  ( $Ln = La, Pr$ ). *Допов. Нац. акад. наук Укр.* 2009. № 10. С. 160–166.

8. Титов Ю.О., Слободяник М.С., Краєвська Я.А., Чумак В.В. Ізовалентне заміщення атомів А-позиції в шаруватій структурі  $\text{MeLn}_n\text{B}^{\text{III}}_n\text{O}_{3n+1}$  (Me = Ba, Sr,  $\text{B}^{\text{III}}$  = Sc, In). *Укр. хим. журн.* 2016. **82**, № 2. С. 67–70.
9. Марків В.Я., Белявіна Н.М. Апаратно-програмний комплекс для дослідження полікристалічних речовин за їх дифракційними спектрами. КФМ-97: Тези доп. Другої міжнар. конф. (14–16 жовт. 1997). Львів: Вид-во наук. тов-ва ім. Т.Г. Шевченка, 1997. С. 260–261.
10. Shannon R.D. Revised effective ionic radii and systematic studies of interatomic distances in halides and halogenides. *Acta Crystallogr.* 1976. **A32**, No 5. P. 751-767.

Надійшло до редакції 11.10.2016

## REFERENCES

1. Alexandrov, K. S. & Beznosikov, B. V. (2004). Perovskites. The present and future. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN (in Russian).
2. Schaak, R. E. & Mallouk, T. E. (2002). Perovskites by design: a toolbox of solid-state reactions. *Chem. Mater.*, 14, No. 4, pp. 1455-1471.
3. Kato, S., Ogasawara, M., Sugai, M. & Nakata, S. Synthesis and oxide ion conductivity of new layered perovskite  $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_{1+x}\text{InO}_{4-d}$ . *Solid State Ionics*, 149, No. 1-2, pp. 53-57.
4. Zhen, Y. S., Goodenough, J. B. (1990). Oxygen – ion conductivity in  $\text{Ba}_8\text{In}_6\text{O}_{17}$ . *Mat. Res. Bull.*, 25, No. 6, pp. 785-790.
5. Smirnov, Yu. E. & Zvereva, I. A. (2001). Cation distribution and interatomic interactions in oxides with heterovalent isomorphism. III. Complex aluminates  $\text{LaCaAlO}_4$  (Ln = Y, La, Nd, Gd, Ho, Er, Yb). *Zhurn. obshchei khimii*, 71, No. 6, pp. 901-908 (in Russian).
6. Vasilechko, L. O., Fedorchuk, A. A., Savitskiy, D. I., Matkovskiy, A. O. & Ubizskiy, S. B. (1995). Crystal structure  $\text{LaCaGaO}_4$  and  $\text{NdSrGaO}_4$ . *Neorganicheskie materialy*, 31, No. 9, pp. 1234-1237 (in Russian).
7. Titov, Yu. A., Belyavina, N. M., Markiv, V. Ya., Slobodyanik, M. S., & Kravetska, Ya. A. (2009). Synthesis and crystal structure of  $\text{BaLaInO}_4$  and  $\text{SrLnInO}_4$  (Ln – La, Pr). *Dopov. Nac. akad. nauk Ukr.*, No. 10, pp. 160-166 (in Ukrainian).
8. Titov, Yu. A., Slobodyanik, N. S., Kravetskaya, Ya. A. & Chumak, V. V. (2016). Isovalent substitution of A-position atoms in layer structure of  $\text{MeLn}_n\text{B}^{\text{III}}_n\text{O}_{3n+1}$  (Me = Ba, Sr,  $\text{B}^{\text{III}}$  = Sc, In). *Ukr. khim. zhurn.*, 82, No. 2, pp. 67-70 (in Ukrainian).
9. Markiv, V. Ya. & Belyavina, N. M. (1997, October). Hardware and software system for the study of polycrystalline materials for their diffraction spectra. *Proceedings of the 2nd International Conference “KFM-97”*, (pp. 260-261), Lviv: Vyd-vo nauk. tov-va im. T. G. Shevchenka (in Ukrainian).
10. Shannon, R. D. (1976). Revised effective ionic radii and systematic studies of interatomic distances in halides and halogenides. *Acta Crystallogr.*, A32, No. 5, pp. 751-767.

Received 11.10.2016

Ю.А. Титов, Н.Н. Белявина, М.С. Слободяник, А.А. Бабарик, М.В. Тимошенко

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко  
E-mail: tit@univ.kiev.ua

## ВЛИЯНИЕ СОСТАВА НА СТРОЕНИЕ СЛОИСТОЙ ПЕРОВСКИТОПОДОБНОЙ СТРУКТУРЫ ИНДАТОВ $\text{A}^{\text{II}}\text{LaInO}_4$

Термообработкой совместно закристаллизованных нитратов синтезирована фаза  $\text{Sr}_{0,7}\text{Ca}_{0,3}\text{LaInO}_4$  и методом рентгеновской дифракции порошка определена ее слоистая перовскитоподобная структура (СПС). Установлена изоструктурность  $\text{Sr}_{0,7}\text{Ca}_{0,3}\text{LaInO}_4$  и  $\text{SrLaInO}_4$  (пр.гр. *Pbca*). Обнаружено влияние состава на строение СПС однослойных индатов  $\text{A}^{\text{II}}\text{LnInO}_4$ . Показано, что замещение атомов А-позиции в структуре  $\text{A}^{\text{II}}\text{LnInO}_4$  на меньшие атомы увеличивает степень деформации межблочных полиэдров  $(\text{A}^{\text{II}}, \text{Ln})\text{O}_9$ , что приводит к дестабилизации их СПС.

**Ключевые слова:** индаты  $\text{A}^{\text{II}}\text{LnInO}_4$ , слоистая перовскитоподобная структура, порошковая рентгеновская дифракция.

Yu.A. Titov, N.M. Belyavina, M.S. Slobodyanik,  
A.A. Babaryk, M.V. Timoschenko

Taras Shevchenko National University of Kiev  
E-mail: tit@univ.kiev.ua

INFLUENCE OF THE COMPOSITION  
ON THE ORGANIZATION OF A LAYERED PEROVSKITE-LIKE  
STRUCTURE OF INDATES  $A^{II}LaInO_4$

The phase  $Sr_{0.7}Ca_{0.3}LaInO_4$  has been synthesized by heat treatment of co-crystallized nitrates, and its layered perovskite-like structures (LPS) has been determined by X-ray powder diffraction. It is found that  $Sr_{0.7}Ca_{0.3}LaInO_4$  is isostructural to  $SrLaInO_4$  (sp. gr. Pbcn). Influence of the composition on the organization of LPS mono-layered indates  $A^{II}LnInO_4$  is established. It has been shown that the substitution of atoms in the A-position by smaller ones in the  $A^{II}LnInO_4$  LPS results in an increase of the deformation degree of the  $(A^{II}, Ln)O_9$  polyhedra, which destabilizes their LPS.

**Keywords:** indates  $A^{II}LnInO_4$ , layered perovskite-like structure, X-ray powder diffraction.